



Papel Autocopiativo  
Carbonless Paper  
Papier Autocopiant



**Descripción**

Papel estucado en la cara superior con un revestimiento de arcilla activada. Colores disponibles: Blanco, amarillo, azul, rosa, verde.

Gramajes (g/m<sup>2</sup>): 57, 60, 75, 80, 90, 130, 173

**Description**

Coated paper on the front side containing a layer of activated clay. Colors available: White, yellow, blue, pink, green.

Basis Weight (g/m<sup>2</sup>): 57, 60, 75, 80, 90, 130, 173

**Description**

Papier couché d'un revêtement d'argile activée sur le recto. Couleurs disponibles: Blanc, jaune, bleu, rose, vert.

Grammages (g/m<sup>2</sup>): 57, 60, 75, 80, 90, 130, 173

PROPIEDAD PROPERTY PROPRIÉTÉ	NORMA STANDARD NORME	UNIDADES UNITS UNITÉS	VALOR VALUE VALEUR							TOLERANCIA TOLERANCE TOLÉRANCE
Gramaje Substance Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	57	60	75	80	90	130	173	± 4%
Calibre Caliper Calibre	ISO 534	µm	66	70	87	92	102	150	200	G ≥ 130: ± 10
Opacidad Opacity Opacité	ISO 2471	%	80	81	85	88	92	95	97	± 4
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	43	43	43	43	43	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	(4,0) - 0,0

**GARANTÍAS**

- Legibilidad de copia de 20 años en condiciones normales
- 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo  
Values are subject to change without notice  
Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

**GUARANTEES**

- 20 years legibility of the copy under normal conditions
- 5 years shelf life if stored in original packaging

**GARANTIES**

- 20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales
- 5 ans stocké dans l'emballage original

Última actualización :  
Last update :  
Dernière mise à jour: 05/2015