

CLK**PAPERS**

you can trust

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade	Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal		
Gramagem	ISO 536	g/m ²	180	240	280
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	3.0	7.0	12.0
	ST		1.5	3.0	4.5
Espessura	ISO 534	µm	230	310	370
Índice de Rebentamento	ISO 2758	kPa.m ² /g	3.5	2.5	2.5
Humidade Absoluta	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5

SL-Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

Tonalidade

DE* ≤ 2.0

DL*, Da*, Db* -1.5 ≤ DL*, Da*, Db* ≤ 1.5

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

	Gramagem (g/m²)	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote
180	77x110	50	10	100	
	110x77	50	10	100	
	70x100	50	10	100	
240	77x110	40	8	100	
	110x77	40	8	100	
	70x100	40	8	100	
280	77x110	35	7	100	
	110x77	35	7	100	
	70x100	35	7	100	

Certificações da empresa**Certificações do produto disponíveis**

PEFC™ certificado
Este produto provém
de florestas geridas
de forma sustentável
e de origem
controlada.



Ao comprar produtos
certificados com a
etiqueta
FSC® está a
contribuir para o
crescimento da
gestão florestal
responsável em todo
o mundo.

www.papeldoprado.com